

## AM-DUST2

AM-DUST2 ist eine transluzente Weich-PVC Folie mit Ätztglas Optik für Dekorationen und Beschriftungen. Die seidenmatte Oberfläche verleiht dem Dusted Film ein hochwertiges Erscheinungsbild. Typische Anwendungen sind Werbung, Glasdekore, Dekorationen und Sichtschutz auf Glas, Glastüren und Fenstern.

<b>Matchcode:</b>	AM-DUST2
<b>Material:</b>	Weich-PVC-Folie, polymer
<b>Oberfläche:</b>	seidenmatt
<b>Farbe:</b>	transluzent, grau
<b>Dicke:</b>	80 µm
<b>Optische Dichte:</b>	0,059
<b>Kleber:</b>	transparenter Polyacrylat Kleber, permanent
<b>Liner:</b>	Kraft Papier, 121 g/m <sup>2</sup>
<b>Klebkraft - sofort:</b>	8,8 N/25 mm, nach Finat 9 (Durchschnittswert)
<b>Klebkraft - nach 24 Stunden:</b>	19,8 N/25 mm, nach Finat 1 (Durchschnittswert)
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	- 20 °C bis + 50 °C
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	zwischen 12 °C und 25 °C
<b>Brandverhalten:</b>	n. a.
<b>Standard Rollenbreiten:</b>	137 cm, 160 cm
<b>Standard Rollenlänge:</b>	25 m
<b>Haltbarkeit:</b>	bis 4 Jahre im Außenbereich, vertikal verklebt, unter mittel - europäischen Normalklima
<b>Lagerung:</b>	kühl und trocken bei 20 °C, 50 % rel. Feuchte
<b>Lagerfähigkeit:</b>	24 Monate in der Originalverpackung

### GEEIGNETE TINTEN:

**Eco Solvent:** ja      **UVC:** ja      **Solvent:** ja      **Latex:** ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

## AM-DUST2

### Produktbeschreibung:

AM-DUST2 ist eine transluzente Weich-PVC Folie mit Ätztglas Optik für Dekorationen und Beschriftungen. Die seidenmatte Oberfläche verleiht dem Dusted Film ein hochwertiges Erscheinungsbild bei vollflächigen Anwendungen, bedruckt oder als Schriftzug.

Das ARISTO AM-DUST2 wird als Dekorations- und Beschriftungsfolie bedruckt und unbedruckt eingesetzt. Es kann mit marktüblichen Solvent-, ECO-Solvent, Latex und UVC-Tinten bedruckt werden. Für eine gute Planlage wurde der PVC-Film mit einem gestrichenen Kraft Papier Liner kombiniert. Der geschlossene Kleberspiegel eignet sich auch zur Verklebung im Nassverfahren.

Dieses in der Europäischen Union produzierte Erzeugnis entspricht der EU Verordnung 1907/2006 (REACH).

### Verarbeitung:

Die Folie kann im Trocken- oder Nassverfahren verarbeitet werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Transferflüssigkeit mit dem Kleber kompatibel ist und die Flüssigkeit unter der Folie heraus gestrichen wird. Durch Feuchtigkeit kann sich der Kleber, bis er wieder trocken ist, weiß verfärben.

Die Verklebung erfolgt auf ebenen Flächen. Beim Applizieren der Folie sollte ein weicher Rakel - z.B. mit Filzkante - verwendet werden, um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden. Gerade bei durchleuchteten Anwendungen fallen Beschädigungen in der Oberfläche unangenehm auf. Leichte Schlieren im Kleber, die durch Dehnung entstanden sind, ziehen bei ausreichender Umgebungstemperatur nach kurzer Zeit raus. Dies kann auch durch Zufuhr von Wärme durch einen Heißluftfön beschleunigt werden.

Der zu beklebende Untergrund muss sorgfältig von Schmutz, Staub, Fett etc. gereinigt sein. Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird die Verwendung von Baumwollhandschuhen empfohlen.

### Anwendungen:

Typische Anwendungen sind Werbung, Glasdekore, Dekorationen und Sichtschutz auf Glas, Glastüren und Fenstern.