

Wiederabziehbare Schutzfolie für den Schutz von Spiegel-Oberflächen an exponierten Stellen (z. B. öffentliche Toiletten), wo Vandalismus-Beschädigungen (Verkratzen, Graffiti-Schmierereien etc.) auftreten.

Technische Daten

Physikalische Eigenschaften

Materialstärke (inkl. Kleber)	127 µm
Zerreifestigkeit (ASTM D 882)	19,685 – 21,093 kg/mm ²
Bruchfestigkeit (ASTM D 882)	33274,099 N/m
Bruchdehnung (ASTM D 882)	> 100%
Schlfestigkeit	386,089 N/m
Durchstofestigkeit (ASTM D 4830)	59,87 kg
Abriebfestigkeit (ASTM D 1044)	< 5%

Materialaufbau Selbstklebefolie

- Hochbelastbare Polyesterfolie.
- Kratzbestndige Edelstahl-Oberflche.
- Silikonisierte Deckfolie (76 µm) auf der Rckseite.
- Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber fr beste Langzeitstabilitt.

BRUXSAFOL Garantie

5 Jahre Innenanwendung
keine fr Auanwendung

Lagerung

empfohlen bei +10° C bis +35° C und
rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 3 Jahre

Mgliche Breiten ☐ 183 cm ☒ 152 cm ☐ 122 cm ☐ 91 cm



REPAIR & PROTECT

Prfzeugnisse *

Brennverhalten EN 13501-1 B/s1/d0

* Fr Details zu Testberichten, Gltigkeiten und geprften Folie-Glaskombinationen kontaktieren Sie bitte Ihren BRUXSAFOL Fachbetrieb oder die BRUXSAFOL Zentrale.



Alle Rechte und Irrtmer vorbehalten.
Technische Daten kalkuliert mit Software „Window 7.2.“ nach EN 410 und EN 673.