

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

NR NERO 30

LIGHT

ABG-Nr. 5627

| Technical Specifications | | Solartechnische Daten | |
|--|-----------------|--|--|
| Visible Light Transmission (measured at 550 nm) | 32 % | Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm) | |
| Visible Light Absorptance | 63 % | Absorption Sichtbares Licht | |
| Visible Light Reflectance | 5 % | Reflexion Sichtbares Licht | |
| UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm) | >99 % | UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm) | |
| Total Solar Energy Rejected | 36 % | Gesamte am Glas reduzierte Strahlung | |

Possible Applications and Material Qualities

Non-metalized
Very similar to factory glass
No mirror effect on the glass

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

Nicht metallisiert
Colorglas sehr ähnlich
Kein Spiegeleffekt am Glas