

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

# NC NERO IR 18

## NANO CERAMIC | MEDIUM

Technical Specifications		Solartechnische Daten
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	<b>18%</b>	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)
Visible Light Reflectance	<b>6%</b>	Reflexion Sichtbares Licht
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	<b>&gt;99%</b>	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)
Total Solar Energy Rejected	<b>60%</b>	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung

measured on – 3 mm Planiclear / EN 410 – gemessen nach

### Possible Applications and Material Qualities

Advanced nano  
ceramic technology

Non-metalized

Very similar to factory glass

No mirror effect on the glass

Signal friendly

### Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

Nano-Keramik-  
Beschichtung

Nicht metallisiert

Colorglas sehr ähnlich

Kein Spiegeleffekt am Glas

Signalneutral