

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

NC NERO IR 40

NANO CERAMIC | LIGHT

Technical Specifications		Solartechnische Daten
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	40 %	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)
Visible Light Reflectance	5 %	Reflexion Sichtbares Licht
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	>99 %	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)
Total Solar Energy Rejected	57 %	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung

measured on – 3 mm Planiclear / EN 410 – gemessen nach

Possible Applications and Material Qualities

- Advanced nano ceramic technology
- Non-metalized
- Very similar to factory glass
- No mirror effect on the glass
- Signal friendly

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

- Nano-Keramik-Beschichtung
- Nicht metallisiert
- Colorglas sehr ähnlich
- Kein Spiegeleffekt am Glas
- Signalneutral