

AUTOMOTIVE FILM / AUTOGLASFOLIE

NC NERO IR 55

NANO CERAMIC | LIGHT

Technical Specifications		Solartechnische Daten
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	57%	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)
Visible Light Reflectance	8%	Reflexion Sichtbares Licht
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	>99%	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)
Total Solar Energy Rejected	50%	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung

measured on – 3 mm Planiclear / EN 410 – gemessen nach

Possible Applications and Material Qualities

Advanced nano ceramic technology
Non-metalized
Very similar to factory glass
No mirror effect on the glass
Signal friendly

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

Nano-Keramik-Beschichtung
Nicht metallisiert
Colorglas sehr ähnlich
Kein Spiegeleffekt am Glas
Signalneutral